



Summa

Barniz Mate | No. 1670



Para
Interiores



Acabado
Mate



Barniz

Seca en tan sólo 30 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz alquidático de acabado mate, semitransparente y de gran duración. Posee un buen nivelado, gran rapidez de secado y es fácil de aplicar.

APLICACIONES

Se recomienda en interiores para proteger y decorar superficies de madera, herrajes, ladrillo, piedra, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Densidad: 0.94 - 0.96 kg/L

Sólidos en Peso: 53 % Mín.

Brillo a 60°: 10 % Máx.

Viscosidad: 90 - 130 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento (a 2 manos)*: 7 - 9 m²/L

Presentaciones: 0.250 L, 0.500 L, 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie que se va a barnizar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa, cera y materias extrañas.
- Cuando se trate de madera, pula con lija fina, eliminando después totalmente el polvo.
- Para barnizar madera que ha sido decolorada con solvente, se deberá dejar secar un mínimo de 48 horas antes de aplicar el barniz.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15 %. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25 %.
- Deje secar perfectamente cada mano antes de aplicar la siguiente, lijando la mano anterior para obtener mejor adhesión y tersura.
- **MUY IMPORTANTE:** Aplique la segunda mano antes de 5 horas o después de 24 horas de aplicada la primera mano.

RECOMENDACIONES

El Barniz Summa Mate puede mezclarse con el Esmalte Summa 600, 673, 674 y el Barniz Summa 1600.

- El Barniz Summa Mate no debe mezclarse con otros barnices o pinturas.

- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y la durabilidad del barniz.

- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

- Antes de aplicar el barniz solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

- El área de trabajo debe estar bien ventilada.

- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1030

Reductor Berel No. 1060

Reductor Berel No. 1090