



# Barniz Marino

De Poliuretano | No. 1100



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Barniz

## Excelente resistencia al exterior y durabilidad.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz de Poliuretano de un solo componente, transparente, de alto brillo y secado rápido. Posee alta resistencia a la abrasión, es impermeable a la humedad, ofrece gran rendimiento y excelente durabilidad.

### APLICACIONES

Se recomienda para interiores y exteriores; para proteger y decorar superficies de madera, herrajes, ladrillo, piedra, loseta sin acabado vidriado y duela. Ideal para barnizar muebles, puertas, pisos de concreto, etc.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 - 2 Horas

Densidad: 0.96 - 0.98 kg/L

Sólidos en Peso: 37 % Mín.

Brillo a 60°: 90 % Mín.

Viscosidad: 13 - 18 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento (a 2 manos)\*: 7 - 8 m<sup>2</sup>/L

Presentaciones: 1 L, 4 L

\* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie que se va a barnizar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa, cera y materias extrañas.
- Cuando se trate de madera, pule con lija fina, eliminando después totalmente el polvo.
- Tratándose de superficies que ya han sido pintadas o barnizadas, se deberá eliminar totalmente el recubrimiento anterior.
- En pisos de concreto se trata la superficie aplicando con cepillo una solución de ácido muriático diluido (2 partes de agua por 1 parte de ácido) para abrir el poro, después enjuagar y cepillar con agua y secar totalmente antes de aplicar el Barniz de Poliuretano.
- Para barnizar madera que ha sido decolorada con solvente, se deberá dejar secar un mínimo de 48 horas antes de aplicar el barniz.
- En cemento estampado aplicar un desengrasante base agua para eliminar el desmoldante del cemento. Enjuague con agua a presión y talle con cepillo de mango largo, deje secar y siga las instrucciones para pisos de concreto.

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase.
- Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, aplique el barniz tal como viene en el envase, para aplicación con pistola de aire, se deberá diluir con un 10 % de Reductor No. 1090 o Xilol.
- En caso de diluir, vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Deje secar cada mano un mínimo de 4 horas antes de aplicar la siguiente, lijando entre mano y mano.

### RECOMENDACIONES

- El Barniz Marino de Poliuretano no debe mezclarse con otros barnices, pinturas o tintas.
- No emplee disolventes diferentes a los recomendados, su uso perjudica el acabado y durabilidad del barniz.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Se recomienda que una vez destapado el envase, se utilice todo el contenido, debido a que el Barniz Marino de Poliuretano reacciona con la humedad del aire que lo vuelve espeso e inmanejable.
- No pinte en días lluviosos, muy húmedos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de aplicar el barniz solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1090

