




Pintura Elastomérica

No. 2923



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción

Resiste y cubre grietas del concreto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Elastomérica Acrílica, flexible y elástica, diseñada para resistir expansiones, contracciones y movimientos ligeros de las superficies (grietas).

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados cemento, concreto, yeso, ladrillo, madera y lámina de asbesto. Ideal donde se requiera un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos de la superficie (grietas verticales de hasta 10 milésimas de pulgada).

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 2 - 3 horas Máx.

Densidad: 1.29 - 1.32 kg/L

Sólidos en Peso: 55 - 57 %

Viscosidad: 105 - 110 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 2.5 - 3.0 m²/L

Elongación: 600 - 700 %

Lavabilidad: > 35,000 ciclos

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 50g/L

Presentaciones: 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y aplique una mano de Sellador No. 2470 diluido (tres partes de agua por una parte de sellador). Deje secar el sellador y posteriormente aplique la Pintura Elastomérica Acrílica.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.

Superficies Nuevas

• El cemento o concreto deben de curar al menos 30 días, después deberá aplicar el Sellador No. 2470 diluido (tres partes de agua por una parte de sellador), una vez seco el sellador aplique la Pintura Elastomérica Acrílica.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de aplicar.
- Aplique la Pintura Elastomérica Acrílica directamente sin diluir.
- La Pintura Elastomérica Acrílica se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Aplique 15 milésimas de pulgada en película húmeda por mano y 7.5 milésimas de pulgada en película seca por mano (aplique a dos manos).
- Deje secar un mínimo de dos a tres horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- No mezcle la Pintura Elastomérica Acrílica con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico Kover Concentrado No. 2470