



# Fondo Blanco

Para Madera | No. 5523



Para Exteriores



Para Interiores



Primario

**Sella poros y microgrietas. Deja las superficies tersas.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Primario exclusivo para madera, formulado a partir de resinas alquidáticas que al aplicarse como primera mano, sella poros y microgrietas de la madera, dejando una superficie tersa y apropiada para ser pintada. Mejora la adhesión y rendimiento de la pintura de acabado final.

## APLICACIONES

Recomendado como primera mano para superficies de madera que serán recubiertas con un acabado final; tal como esmaltes alquidáticos, pinturas base agua, etc.

## PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 hora Máx.

Densidad: 1.36 - 1.38 kg/L

Sólidos en Peso: 65 % Máx.

Sólidos en Volumen: 45 % Mín.

Viscosidad: 110 - 130 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento\*: 6 - 8 m<sup>2</sup>/L

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): < 450 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

## PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Lije perfectamente la superficie de madera.
- La superficie que se va a fondear deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

## INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15 %. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25 %.
- Aplique una sola mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Sin embargo, si las imperfecciones o porosidad de la madera son severas, es necesario aplicar otras manos de fondo hasta lograr el acabado deseado.
- Deje secar de 6 a 12 horas y pula con lija fina.
- Aplique la pintura de acabado de acuerdo a las instrucciones.

## RECOMENDACIONES

- No mezcle el Fondo Blanco para Madera con otro fondo o pintura.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican las propiedades del fondo.
- Las superficies fondeadas no deben permanecer a la intemperie sin la pintura de acabado por más de tres meses.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1030

Reductor Berel No. 1060

Reductor Berel No. 1090