



Esmalte Automotivo

SERIE 900



Para
Exteriores



Para
Interiores



Industria

Alto brillo y excelente resistencia a la intemperie.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte formulado a base de resinas alquídicas que le imparten un alto brillo, buena dureza, así como una excelente resistencia en exposiciones prolongadas a la intemperie.

APLICACIONES

Producto de uso industrial, recomendado para el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, para aplicar sobre superficies debidamente preparadas de fierro o acero.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 4 horas Máx.

Densidad: 0.90 - 1.20 kg/L

Sólidos en Peso: 55 % Mín.

Sólidos de Volumen: 50 % Mín.

Brillo a 60°: 90 % Mín.

Viscosidad: 75 - 90 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento (a 2 manos)*: 8 - 9 m²/L

Presentaciones: 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a esmaltar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

Superficies Pintadas Anteriormente

- Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.
- Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión.

Superficies Nuevas

- **Fierro o Acero:** Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre. Aplique Fondo Noxid siguiendo las instrucciones de aplicación. Deje secar un mínimo de 24 horas y aplique el Esmalte Automotivo.
- **Lámina Galvanizada:** Trate la superficie previamente desengrasada, con ácido muriático comercial (2 partes de agua por una de ácido) o con solución para bonderizar, enjuague con agua limpia, seque y aplique el Esmalte Automotivo.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Para aplicación con pistola de aire utilice para diluir el Reductor Berel No. 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25 %. Si la aplicación se va hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15 %.
- Deje secar un mínimo de 24 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- El Esmalte Automotivo no debe mezclarse con ningún otro esmalte o pintura.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y durabilidad del esmalte.
- Aplique manos delgadas para obtener un acabado perfecto y secado rápido.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea inferior a 10°C.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1030
Reductor Berel No. 1060
Reductor Berel No. 1090
Fondo Noxid No. 5505 y 5525

